

Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Straße 15
01877 Bischofswerda

Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)

Prüfungsort	Anerkannte Prüfstelle gemäß RAP Stra 15							
	A	BB	BE	D	F	G	H	I
	Böden / Bodenver- besserung	Straßenbau- bitumen / gebrauchsf. PmB	Bitumen- emulsionen, Fluxbitumen	Gesteins- körnungen	OB / DSK / DSH-V	Asphalt	TS mit hydr. BM / Bodenver- festigung	Schichten ohne BM / Baustoff- gemische für SoB
0 Baustoff- eingangs- prüfungen				D0 ²				
1 Eignungs- prüfungen	A1						H1	I1
2 Fremd- Überwach- ungsprüf.					F2			I2
3 Kontroll- prüfungen	A3	BB3	BE3	D3	F3	G3	H3	I3
4 Schieds- untersuch- ungen	A4	BB4	BE4	D4	F4	G4	H4	I4

²nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische entspr. TL G SoB-StB
Anerkennung im Freistaat Sachsen für: Kaltrecycling in situ gemäß M KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)

Prüfbericht Nr. 03 / 19 20

Dresden, den 07.12.2020

Prüfauftrag:

Güteüberwachung von Gesteinskörnungen für den Straßenbau gemäß
TL Gestein-StB 04/Fassung 2018 + Freiwillige Fremdüberwachung im System 2⁺

**Gesteinskörnungen zur Herstellung von Beton nach DIN EN 12620
und TL Gestein-StB, Anh. G sowie ZTV-ING**

Festgestein:

Granodiorit / Dolerit

Herkunft:

Steinbruch Kindisch
Zum Steinberg 35
01920 Elstra/Rauschwitz

Probenahme 1:

Datum	14.10.2020
für den Auftraggeber	Herr Kucharek (Werkleiter), Frau Gischel (WPK-Labor)
für die Prüfstelle	Herr Paul
Entnahmebedingungen	Regen, ca. 8°C

Probenahme 2:

Datum	06.11.2020
für den Auftraggeber	Herr Kucharek (Werkleiter)
für die Prüfstelle	Herr Wolf
Entnahmebedingungen	trocken, ca. 8°C

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich Deckblatt aus 7 Seiten. Prüfberichte dürfen nur ungekürzt wiedergegeben werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle. Das Prüfgut ist verbraucht.

Entnommene Körnungen

Körnungen	Sortennummer	Termin	Menge [kg]	Entnahme-Ort	vorgesehener Verwendungszweck
gew. 0/2	341301 ^a	1	10	Halde	DIN EN 12620 (Gesteinskörnungen für Beton) / TL Gestein-StB, Anhang G sowie ZTV-ING
1/3	371701	1 + 2	10		
2/5	371000 ^b	1	15	Band	
5/8	371100 ^b		15		
2/8	470100		20		
8/16	470300 / 370300 ^b		25		
2/5	471050 ^c	2	15		
5/8	471150 ^c		15		
8/11	471200 / 371200 ^b	1 + 2	15	Halde	
16/22	471400		20		
16/32	471600	1	20	Band	
5/16	-		60	Band	für LA-Versuch
Handprobe: 159 g			15 Stk.	Halde	für Wasseraufnahme

^{a)} gewaschene Gesteinskörnung

^{b)} Vorsatzmaterial

^{c)} gewaschene Körnung für Oberbeton

Grund für Probenahme am 06.11.2020:

2/5 und 5/8 am 14.10.2020 nicht vorrätig

1/3 – Unterkornanteil zu hoch (18 M.-%)

8/11 – Überkornanteil zu hoch (21 M.-%)

16/22 – Unterkornanteil zu hoch (30 M.-%)

Prüfberichte

Prüfgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein, Anh. C)	Prüfbericht - Nr.	Datum d. Ausfertigung	neu in diesem Bericht
Erstprüfung DIN EN 12620	229/5123/04/E1	15.02.2005	
Letzte Regelprüfung	03/07 20	29.05.2020	
Dreijahresprüfung stoffliche Kennzeichnung	03/04 18	03.04.2018	-
Jahresprüfung Rohdichte und Wasseraufnahme	03/24 19	15.11.2019	X
Zweijahresprüfung FTW	03/07 20	29.05.2020	-
Zweijahresprüfung FTW mit NaCl	03/21 18	23.10.2018	X
Jahresprüfung PSV	03/07 20	29.05.2020	-
Zweijahresprüfung Chloride	03/07 20	29.05.2020	-
Jahresprüfung schwefelhaltige Bestandteile	03/07 20	29.05.2020	-
Jahresprüfung erstarrungs- / erhärtungsstörende Best.t.	03/24 19	15.11.2019	X

Prüfungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbau	Sohle 280 - 350 m
Aufbereitungsanlagen	Vorbrecher (Backenbrecher) → Hauptbrecher (Kegelbrecher HP 300) SI ₁₅ - / SI ₂₀ -Strecke: (GK mit SI ₂₀): Kegelbrecher / Kubizierer / Klassierung / Silo
Leistungserklärung	Nr. 12620-200-009 vom 01.01.2020
Ort der WPK-Prüfungen	Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in Salzenforst
entsprechend Anhang C der TL Gestein	ja (es erfolgt eine regelmäßige Prüfung der Produkte gemäß System 2 ⁺ mit freiwilliger Güteüberwachung gemäß Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004) Ergebnisse in der Regel am nächsten bzw. übernächsten Arbeitstag
Mängel	bei der Durchführung der WPK-Prüfungen keine

Stoffliche Kennzeichnung

- magmatisches Gestein
- grauweiß, durch Biotit dunkel interpunktiert
- Hauptbestandteile: vorwiegend weiße Feldspäte, untergeordnet graue Färbungen der Feldspäte beobachtbar (Plagioklase sowie Kalifeldspäte); farbloser bis grauer Quarz; schwarzbrauner Biotit, der häufig in schuppigen Aggregaten im Gestein anzutreffen ist
- der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph körniges Gefüge
- er ist mittelkörnig, sowie richtungslos körnig ausgebildet, mit z.T. porphyrtartig ausgebildetem Gefüge, wobei die Feldspäte bis 10 mm Mineralkorngröße erreichen können
- Gestein ist überwiegend frisch, z.T. rostige Verfärbungen des Gesteins beobachtbar, die Feldspäte weisen dann eine gelblich bis rostbraune Färbung auf, der Biotit verändert seine schwarzbraune Farbe zu rehbraun
- Granodiorit wird von dunkelgrau bis anthrazitfarbenen Gängen (vermutlich doleritischen Gängen) durchschlagen
- diese Gesteine sind z.T. dicht ausgebildet, so dass makroskopisch kein Mineralbestand ermittelt werden kann; vereinzelte Pyritminerale konnten jedoch beobachtet werden
- z.T. sind die Gänge fein- bis mittelkörnig ausgebildet, der Mineralbestand setzt sich hier überwiegend aus grauem Feldspat und schwarzem Pyroxen und / oder Amphibole zusammen
- die Gänge zeigen eine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit
- die Gesteinskörnungen sind überwiegend scharfkantig und haben eine feinraue Oberfläche

Prüfergebnisse

1 Rohdichte (DIN EN 1097-6)

Körnung	2/5	2/8	16/22
Prüfkörnung	2/5,6	2/8	16/22,4
Prüfmasse	615,8 / 603,0 g	682,4 / 722,5 g	1248,2 / 1272,7 g
Verfahren	Anhang A / Pyknometer-Verfahren		
Berechnung	Abschnitt A		
ρ_P	2,73 Mg/m ³	2,73 Mg/m ³	2,73 Mg/m ³

2 Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben)

Körnung [mm]	gew. 0/2		2/5		5/8		8/11		
Sortennr.	341301		371000		371100		371200 / 471200		
gemäß	DIN EN 12620 / TL Gestein		DIN EN 12620		DIN EN 12620		DIN EN TL 12620 Gestein		
Prüfsieb [mm]	Durchgang [M.-%]								
	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	
22,4							100	100	
16					100	100	100	98-100	
11,2			100	100	100	98-100	90	85-99	90-99
8			100	98-100	85	85-99	14	0-20	0-15
5,6			90	85-99	16	0-20			
4	100	100	44		5		3	0-5	
2,8	100	95-100	-		1	0-5			
2	96	85-99	5	0-20					
1	65		3	0-5					
0,5	40								
0,25	20								
0,125	7								
Kategorie	G _F 85		G _c 85/20		G _c 85/20		G _c 85/20 G _c 90/15		

Körnung [mm]	1/3		2/8		8/16		16/22		16/32	
Sortennr.	371701		470100		370300 / 470300		471400		471600	
gemäß	DIN EN 12620 und TL Gestein						DIN EN 12620 TL Gestein		DIN EN 12620 und TL Gestein	
Prüfsieb [mm]	Durchgang [M.-%]									
	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
63									100	100
45							100	100	100	98-100
31,5					100	100	100	98-100	90	85-99
22,4					100	98-100	96	85-99 90-99	50	
16			100	100	95	85-99	15	0-20 0-15	15	0-20
11,2			100	98-100	53					
8			89	85-99	11	0-20	5	0-5	4	0-5
4,5	100	100								
4	100		23		2	0-5				
3,15	99	90-99								
2	53		1	0-20						
1	7	0-10	2	0-5						
0,5	2	0-2								
Kategorie	Gc90/10		Gc85/20		Gc85/20		Gc85/20 Gc90/15		Gc85/20	

Körnung [mm]	2/5 gewaschen		5/8 gewaschen	
Sortennr.	471050		471150	
gemäß	DIN EN 12620 und TL Gestein-StB			
Prüfsieb [mm]	Durchgang [M.-%]			
	Ist	Soll	Ist	Soll
16			100	100
11,2	100	100	100	98-100
8	100	100	91	90-99
5,6	92	90-99	12	0-15
4	50		4	
2,8			2	0-5
2	4	0-10		
1	1	0-2		
Kategorie	Gc90/10		Gc90/15	

3 Feinanteile

Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen (DIN EN 933-1)

Körnung [mm]	Sortennummer	Feinanteile $f < 0,063$ mm [M.-%]	Kategorie Feinanteile		organische Verunreinigungen [M.-%]	Kategorie m_{LPC}
			DIN EN 12620	TL Gestein		
0/2 gewaschen	341301	2,5	f_3	f_3	0 *	$m_{LPC0,05}$
1/3	371701	1,0	f_1^{**}	-		
2/5	371000	0,6	$f_{1,5}$	≤ 1 M.-%		
5/8	371100	1,0				
8/11	371200 / 471200	0,5				
2/8	470100	0,7				
8/16	370300 / 470300	0,7				
16/22	471400	1,0				
16/32	471600	1,0				
2/5	471050	0,3				
5/8	471150	0,2				

*) Prüfung nach Augenschein

**) gemäß Leistungserklärung des Herstellers

4 Kornform (DIN EN 933-4 (Kornformkennzahl))

Korngruppe [mm]	Sortennummer	Kornformkennzahl [M.-%]	Kategorie nach DIN EN 12620 und Leistungserklärung des Herstellers
2/5 (an 4/5,6)	371000	18	$S/20$
5/8 (an 5,6/8)	371100	16	
8/11 (an 8/11)	371200 / 471200	11	$S/20$
2/8 (an 4/8)	470100	18	
8/16 (an 8/16)	370300 / 470300	9	
16/22 (an 16/22)	471400	3	
16/32 (an 16/32)	471600	34	$S/40$
2/5 (an 4/5,6)	471050	15	$S/15$
5/8 (an 5,6/8)	471150	13	

5 Anteil gebrochener Oberflächen

Die Gesteinskörnungen werden durch Brechen aus Felsgestein hergestellt. Der Anteil vollständig gebrochener Körner beträgt in allen Körnungen 100 %. Die Gesteinskörnungen erfüllen die Kategorie $C_{100/0}$.

6 Muschelschalengehalt (DIN EN 933-7)

Die Gesteinskörnungen werden durch Brechen aus Festgestein Granodiorit / Dolerit hergestellt. Es ist davon auszugehen, dass sich keine Muschelschalen in den Gesteinskörnungen befinden.

7 Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Die im Abschnitt „Stoffliche Kennzeichnung“ dieses Prüfberichtes aufgeführten Bestandteile in den Gesteinskörnungen sind nicht AKR-empfindlich. Bisher sind unter baupraktischen Bedingungen keine schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktionen mit diesem Gestein bekannt geworden. Gemäß Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkali-Reaktion im Beton“ (Alkali-Richtlinie des DAfStB - Ausgabe 2013) sind solche Zuschläge in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (unbedenklich) einzustufen.

Für die Verwendung der Gesteinskörnungen zur Herstellung von Betonfahrbahnen sind die TL Beton-StB 07 sowie das ARS 4/2013 vom 22.01.2013 zu beachten.

8 Chloride (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)

(Ergebnisse der 2-Jahresprüfung 03/07 20 vom 29.05.2020)

Wasserlösliche Chlorid-Ionen [M.-%]	Kategorie	Regelanforderung TL Gestein
< 0,005 *	< 0,01 M.-%	C ≤ 0,04 M.-%

*) Anteil unterhalb der Nachweisgrenze

9 schwefelhaltige Bestandteile (DIN EN 1744-1)

(Ergebnisse der Jahresprüfung 03/07 20 vom 29.05.2020)

Parameter	Gehalt [M.-%]	Kategorie	Regelanforderung TL Gestein
Säurelösliches Sulfat	< 0,01 *	AS _{0,8}	AS _{0,8}
Gesamt-Schwefel	0,086	S < 1 M.-%	S ≤ 1 M.-%

*) Anteil unterhalb der Nachweisgrenze

10 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern

Die Begutachtung ergab bei keiner Körnung Hinweise auf das Vorhandensein von leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen. Die untersuchten Körnungen können der Kategorie $m_{LPC0,05}$ zugeordnet werden (siehe auch Ziffer 3).

11 Widerstand gegen Polieren grober Gesteinskörnungen (DIN EN 1097-8 bzw. TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015)

Prüfbericht und Prüfzeitpunkt	erreichter PSV	erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB
vorletzte Prüfung 03/21 18 vom 23.10.2018	54 *	PSV _{angegeben} 54
letzte Prüfung 03/07 20 vom 29.05.2020	54 *	PSV _{angegeben} 54

*) Kontrollgestein Herrnholzer Granit

12 Frost-Widerstand

12.1 Wasseraufnahme als Kriterium für die Prüfung des Frost-Widerstandes

an Einzelstücken nach DIN EN 1097-6, Anh. B

Stk.-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MW
Masse [g]	236,4	205,2	188,5	187,1	176,0	204,6	212,3	217,4	180,2	221,2	-
WA _{cm} [M.-%]	0,23	0,22	0,15	0,20	0,32	0,38	0,41	0,19	0,21	0,20	0,3

Die Wasseraufnahme WA_{cm} ist kleiner als 0,5 M.-%. Das geprüfte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.14.1 als widerstandsfähig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

12.2 Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)

(Ergebnisse der 2-Jahresprüfung 03/07 20 vom 29.05.2020)

Prüfkörnung: 8/11,2 aus 8/11 / Prüfmedium: destilliertes Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prüfung [M.-%]	Kategorie F nach TL Gestein-StB
0,2	F ₁

12.3 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6)

Prüfkörnung 8/11 aus 8/16 / Prüfmedium: 1%-ige NaCl-Lösung / dest. Wasser

Absplitterungen [M.-%]	Anforderung nach TL Gestein-StB	
	< Frosteinwirkungszone III (RStO 12)	Frosteinwirkungszone III
0,2	≤ 8 M.-%	≤ 5 M.-%

13 Widerstand gegen Zertrümmerung

Los Angeles-Koeffizient DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 / Prüfkornklasse 10/14 aus 5/16 (S_{I50})

Los Angeles-Koeffizient der Körnung [M.-%]	gesteinsspezifische Anforderung für Granodiorit nach Anhang A der TL Gestein-StB	Anforderung erfüllt
27	LA ₃₀	ja

Bewertung

Die im Steinbruch Kindisch hergestellten Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12620.

Die Gesteinskörnungen werden nach der „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen ... im Straßenbau des SMWA und UVMB“ vom 05.11.2004 güteüberwacht. Die Gesteinskörnungen entsprechen den Anforderungen des Anhanges G (Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel) der TL Gestein – StB 04 / Fassung 2018 sowie der ZTV-Ing.

Für den Einsatz in Bauvorhaben der Landes-Straßenbauverwaltungen ist der zugelassene Verwendungszweck der Gesteinskörnungen ggf. den von den zuständigen Behörden erstellten Eignungszuordnungen bzw. Bestätigungen bzw. Listen zu entnehmen.


Dipl.-Ing. A. Otto
Prüfstellenleiter

